



ARDEABIT Primer- Tipo A

Primer bituminoso a rapida essiccazione a base di solventi puri

GENERALITA'

Vernice bituminosa a rapida essiccazione formulato con bitumi ossidati e solventi puri

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento dei supporti cementizi (primer di adesione) prima dell'applicazione delle membrane bituminose su superfici piane, curve, verticali, grondaie, canali.

Trattamento di superfici cementizie contro l'azione aggressiva delle acque e dei gas all'interno dei tubi in cemento.

Trattamento antiruggine di tipo economico per tutte le superfici metalliche.

MODO D'IMPIEGO

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite da polvere, olii, grassi, ruggine, ecc.

Prodotto pronto uso, mescolare prima dell'uso.

La vernice può essere applicata a spruzzo (di norma sui supporti metallici) a pennello (su superfici porose).

Mani da applicare

- una mano : prima dell'applicazione di membrane bituminose.

- due/tre mani : come trattamento all'interno di tubi in cemento.

DATI TECNICI

Aspetto	liquido nero
Densità	0,950 ±2
Contenuto di solidi in peso	40% ±3
Tempo di essiccazione	fuori polvere 20 min. al tatto 30 min.
Attrezzi	pennellessa, rullo, spruzzo.
Pulizia attrezzi	solvente nitro o sintetici
Eventuale diluizione	solvente nitro o sintetici

CONSUMO

g 200-250/mq per ogni mano (su supporto cementizio)

g 150-200/mq per ogni mano (su supporto metallico)

RACCOMANDAZIONI

ARDEABIT Primer- Tipo A è un prodotto infiammabile, quindi si devono adottare, durante le sue applicazioni, tutti gli accorgimenti antinfortunistici del caso.

Contenendo solventi, è necessario specialmente in ambienti chiusi, lavorare con maschere apposite, creare una buona aerazione ed esercitare una continua sorveglianza sull'applicatore.

scheda tecnica 11/2011