



ARDEACOLOR SPORT

RIVESTIMENTO ELASTICO DI SUPERFICI SPORTIVE

CARATTERISTICHE

Rivestimento elastico colorato antisdrucchiolo in pasta semi-densa resistente all'usura, all'abrasione, agli agenti atmosferici, raggi u.v

CAMPI D'IMPIEGO

superfici di cemento, conglomerato bituminoso tipo stradale, piastre in cemento per: campi da tennis, basket, calcetto, pallavolo, piste ciclabili, ecc.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Pulire le superfici da ogni traccia di sporcizia, unto, grasso, polvere. Eliminare precedenti rivestimenti non più conformi, con l'uso di monospazzola e disco abrasivo.

Aspirare le polveri e un lavare con macchina lavapavimenti.

APPLICAZIONE DEL PRIMER

Su tutte le superfici precedentemente pulite applicare 1-2 mani di Primer GL; consumo circa lt 0,150/mq.

APPLICAZIONE DI ARDEACOLOR SPORT

-dopo 2/4 h dall'applicazione del PRIMER GL, applicare in sequenza 2-3 mani di ARDEACOLOR-SPORT a distanza di 6 ore l'una dall'altra mediante rullo con manico lungo.

DATI TECNICI

aspetto: pastoso semi-denso

peso specifico: 1,280 ±1%

intervallo fra le varie mani a 25°C: 6 h

temperatura di applicazione: +5°C +35°C

attrezzi per la posa: rullo, pennello

lavaggio attrezzi: con acqua quando ancora fresco/
con i più comuni solventi quando indurito.

colori: rosso ossido Ral 3009- verde Ral 6002

grigio Ral 7032-bianco

CONSUMI (dopo 1 mano di Primer GL):

su cemento circa 300-400 gr /mq/mano

su asfalto: circa 400-600 g /mq/mano

CONFEZIONI:

secchio 20 kg

AVVERTENZE

-proteggere dalla pioggia per le prime 24-48h le superfici trattate con ARDEACOLOR SPORT

IN CASI DUBBIOSI CONTATTARE IL REPARTO
TECNICO ARDEA.



campo sportivo polivalente-Cento(Fe)



campo da basket -Bagno Oreste, Milano Marittima RA

scheda tecnica 0814