



EMULPLAN

GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA

GENERALITA'

Guaina impermeabilizzante elastomerica fibrata in pasta semidensa a base di bitumi ed elastomeri, in veicolo solvente.

CAMPI D'IMPIEGO

- impermeabilizzazione di coperture piane, muri di fondazione controterra
- rifacimenti e ripristini di vecchi manti bituminosi
- impermeabilizzazione di canali o vasche in CLS per acqua (non potabile)

MODO D'IMPIEGO

- pulire molto bene le superfici da trattare, da sporcizia, polvere, unto, grasso, parti incoerenti; se necessario stuccare e rasare nei punti più critici con ARDEATIX RAPIDO.
- applicare se necessario una o due mani di PRIMER GL*
- dopo una adeguata miscelazione del prodotto, procedere all'applicazione in 2 o 3 mani da 700-800g/cad minimo.
- in presenza di cavillature, è indispensabile interporre una striscia di armatura GLASS-MAT da 15 cm fra la 1° e la 2° mano di EMULPLAN.

DATI TECNICI

Aspetto e colore	semidenso nero
Peso specifico	1,06 ± 1%
Quantità occorrente per mano	700/800gr./mq
Spessore ottenuto	315-360 micron/ mano
Allungamento a rottura del film	500%
Essidamento a 20°C	circa 1 ora (1 mano da 700g/mq)
Intervallo fra le mani a 20°C	4 -6 h
Consumo per mano consigliato	circa 700-800gr/mq
Consumo minimo totale	1,5-2 kg/mq.
Attrezzi per la posa	pennellessa, spazzolone, airless

AVVERTENZE

- in caso di impermeabilizzazioni su superfici particolarmente difficili e lisce es: lamiera, calcestruzzo compatto, manti bituminosi in condizioni sfavorevoli, per una perfetta adesione, è consigliabile applicare una o due mani di PRIMER- GL consumo 50-100gr circa per mq/mano quindi dopo 4-6 ore procedere alla stesura di EMULPLAN nelle modalità precedentemente indicate.
- in caso di applicazioni in giornate con alte temperature e sole battente, si consiglia di applicare piccoli strati per volta evitando così rischi di rigonfiamento della pellicola.
- per impermeabilizzazioni a cielo aperto, proteggere dai raggi u.v. lo strato di EMULPLAN essiccato con 1mano di ALUMINIUM SB oppure ARDEACOLOR disponibile nei colori di cartella.
- per impermeabilizzazioni di: fioriere, giardini pensili utilizzare EMULPLAN ANTIRADICE.
- il prodotto contiene solventi infiammabili pertanto per la manipolazione ci si deve attenere alle vigenti norme in materia riportate sulla scheda di sicurezza

CONFEZIONI

Latte da 5 - 10 - 20 kg..



vecchia membrana bituminosa con evidenti fessurazioni



stessa membrana dopo l'applicazione di due mani di Emulplan

scheda tecnica 09/2007