



PAVIDUR-FLEX

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE
POLIURETANICO ELASTICO
"A SPESSORE"**

GENERALITÀ

Rivestimento elastico monocomponente trasparente a spessore, a base di resine poliisocianatiche alifatiche elastiche.

CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzazione risanante pedonabile trasparente di superfici in gres, ceramica, cemento su terrazze e superfici esterne con problemi di infiltrazione.

VANTAGGI

- Trasparente; lo strato di PAVIDUR FLEX non ingiallisce nel tempo
- Elastico; si adegua senza distacchi alle dilatazioni della pavimentazione
- Resistente alla calpestatibilità
- Resistente all'immersione continuata in acqua.

MODO D'IMPIEGO

Preparazione delle superfici:

le superfici da trattare dovranno avere pendenza sufficiente, essere asciutte e pulite molto bene da olio, grasso, sporcizia, polvere, residui di vecchi trattamenti, croste di vernici e ben asciutte.

Verificare la conformità del pavimento esistente: le piastrelle dovranno essere ben attaccate al sottofondo (sostituire quelle rotte o in distacco) le fughe del pavimento dovranno risultare stuccate, sane senza evidenti fessurazioni. In caso contrario ri-stuccare con sigillanti specifici.

Se le fughe presentano affioramenti di calcare, trattare preliminarmente la superficie con acqua acidulata contenente il 5% di acido cloridrico fino ad eliminare ogni traccia di calcare; risciacquare molto bene.

Carteggiare bene le superfici in gres e ceramica per favorire un'adesione migliore; oppure applicare PRIMER- PF.

In casi dubbiosi, fare un test per verificare la presenza di umidità nel substrato: stendendo un foglio di polietilene di dimensioni 0,50x0,50 fissandolo ai bordi con nastro adesivo. Se dopo 24 h non c'è traccia di condensa tra supporto e foglio di polietilene, si può procedere all'applicazione di PAVIDUR- FLEX

Applicazione su superficie in gres-ceramica

sulla superficie precedentemente irruvidita mediante carteggiatura, oppure trattata preventivamente con PRIMER PF (non superare 4 ore di attesa tra l'applicazione del PRIMER PF e PAVIDUR-FLEX), applicare PAVIDUR-FLEX con pennello o rullo a pelo corto in 3 mani successive a distanza di 24 ore l'una dall'altra avendo cura di favorirne la penetrazione nelle fughe e nelle micro-fessurazioni passando più volte con il pennello o il rullo in diagonale sulle stesse.





DATI TECNICI

Colore: trasparente

Temperatura per l'applicazione: da +5°C a +30°C

Allungamento: 200%

Pedonabilità: moderatamente pedonabile dopo 3 gg dall'ultima mano - praticabile dopo 7gg dall'ultima mano

Applicazione: previste 3 mani

Tempo di attesa fra le varie mani a 25°C e con umidità relativa dal 40% al 60% : 24ore

Attrezzi per la posa: rullo a pelo corto-pennello

Consumo teorico per mano: 150-200 ml/mq

Tempi di attesa tra l'applicazione di PRIMER PF e PAVIDUR-FLEX: 30min-max 4 ore

Prodotto pronto uso.

Pulizia attrezzi: con diluente per poliuretanic (attrezzi lavati, ben spremuti e lasciati immersi nel diluente tra una mano e l'altra)

Durata: 3-6 mesi conservato nelle confezioni originali ben chiuse in luogo fresco a temperature comprese fra +5°C e +10°C.

AVVERTENZE

-non applicare su supporti umidi, bagnati, macchiati di olio, grasso, sporco

-il materiale applicato su superfici umide o soggette a umidità

di risalita, dà origine a formazione di bolle. Verificare pertanto sempre la conformità dei supporti prima di ogni applicazione.

- in alcune aree che possono presentare difficoltà estreme, è consigliato fare un test preventivo su un angolo o su un bordo per testare la necessità di utilizzo del PRIMER PF.

scheda tecnica 05/2009