



PAVIDUR PE

VERNICE POLIURETANICA COLORATA ANTICORROSIVA PER INTERNI ED ESTERNI

GENERALITA'

Vernice monocomponente igroindurente lucida non ingiallente a base di resine poliisocianatiche alifatiche. E' dotata di ottima resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici (raggi solari, pioggia, umidità), e chimici (acidi-alcalini-solventi-oli).

CAMPI D'IMPIEGO

Verniciatura colorata anticorrosiva con effetto lucido per interni ed esterni su superfici cementizie pulite, stagionate da almeno 28gg.

MODO D'IMPIEGO

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici dovranno presentare una adeguata resistenza meccanica, essere asciutte pulite, senza parti friabili o in distacco. Rimuovere meccanicamente tracce di olio o grasso. In caso di applicazione su vecchie pitture, è necessario irruvidire la superficie quindi seguirà un'adeguata aspirazione delle polveri. Il prodotto viene fornito pronto per l'uso e dovrà essere mescolato a fondo prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Si applicano con rullo a pelo corto 2 mani di prodotto puro il cui consumo sarà non inferiore a 300g/m² per mano.

L'applicazione della seconda mano dovrà avvenire dopo 4 ore ma non oltre le 8-10 ore dall'applicazione della prima mano. Superate le 10 ore di attesa, si dovrà effettuare una leggera carteggiatura tra una mano e l'altra.

INDURIMENTO: il materiale polimerizza per azione dell'umidità dell'aria, ed è quindi necessario che ci sia un tasso di umidità relativa di almeno il 25% e non superiore al 70%

DATI TECNICI

Tipo resina poliisocianatica alifatica

Aspetto lucida

Temperatura per l'applicazione da + 6°C a + 30°C

Tempo di essiccazione al tatto a 20°C 2 ore

Tempo di attesa tra le varie mani di prodotto (a 20°C e 40-60% di umidità relativa): min 5-6 h- max 10 h

Pedonabilità a 20°C e con umidità relativa dal 40 al 60% è pedonabile dopo 8 h

Indurimento in profondità 2gg circa

Resistenze chimiche e meccaniche vengono raggiunte dopo 7 gg dall'applicazione

Pulizia attrezzi e diluizione diluente per poliuretanic o diluente nitro

COLORI DISPONIBILI

Grigio chiaro – rosso ossido

CONSUMO TEORICO

Kg. 0,300-0,400/mano/mq a seconda delle applicazioni

CONFEZIONI

Latte da 5 – 20 kg

AVVERTENZE

PAVIDUR PE non può essere applicato su superfici umide o soggette a tensioni di vapore. In caso di necessità consultare il reparto tecnico ARDEA.



scheda tecnica 11/2012