

# PRIMER E

FISSATIVO INCAPSULANTE  
PRELIMINARE



SCHEDA TECNICA



## GENERALITA'

Resina sintetica in emulsione acquosa avente effetto di fissativo incapsulante penetrante

## CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di fissaggio penetrante e preliminare delle superfici in cemento amianto degradate prima della ricopertura con ARDEACOLOR PLUS a seguito degli interventi di bonifica di tipologia: A-B conforme alla normativa UNI 10686/98 e decreto MINISTERO DELLA SANITA 20/08/99

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER CEMENTO AMIANTO



## MODO D'IMPIEGO

Dopo la pulizia delle lastre nelle modalità previste dalla vigente norma in materia di amianto: - diluire il prodotto 1:1 con acqua e applicare sulle superfici in cemento-amianto da bonificare - dopo 4 ore procedere all'applicazione di ARDEACOLOR PLUS nelle modalità indicate nella relativa scheda tecnica.

## ATTREZZI PER L'USO

pennello, spruzzo airless

## DATI TECNICI

**base:** emulsione acquosa di resine sintetiche

**colore:** lattescente

**temperatura minima di filmazione:** +5°C densità: 1,00

## RESA TEORICA

6-7mq con 1 kg di prodotto puro

## AVVERTENZE

- Utilizzare con temperature comprese fra +5°C e +35°C -  
teme il gelo nei recipienti

## CERTIFICAZIONE DI LEGGE

Il prodotto è dotato di certificazione a norma della legge  
in materia di amianto



scheda tecnica n1122