

# PRIMER E

## FISSATIVO INCAPSULANTE PRELIMINARE



### GENERALITA'

Resina sintetica in emulsione acquosa avente effetto di fissativo incapsulante penetrante

### CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento di fissaggio penetrante e preliminare delle superfici in cemento amianto degradate prima della ricopertura con ARDEACOLOR PLUS a seguito degli interventi di bonifica di tipologia: A-B conforme alla normativa UNI 10686/98 e decreto MINISTERO DELLA SANITA 20/08/99

### MODO D'IMPIEGO

Dopo la pulizia delle lastre nelle modalità previste dalla vigente norma in materia di amianto:  
-diluire il prodotto 1:1 con acqua e applicare sulle superfici in cemento-amianto da bonificare  
-dopo 4 ore procedere all'applicazione di ARDEACOLOR PLUS nelle modalità indicate nella relativa scheda tecnica

### DATI TECNICI

base: emulsione acquosa di resine sintetiche  
colore: lattescente  
temperatura minima di filmazione: +5°C  
densità: 1,00

### RESA TEORICA

6-7mq con 1 kg di prodotto puro

### AVVERTENZE

-utilizzare con temperature comprese fra +5°C e +35°C  
-teme il gelo nei recipienti

### CERTIFICAZIONE DI LEGGE

Il prodotto è dotato di certificazione a norma della legge in materia di amianto

scheda tecnica 04/2004